



We create chemistry

MasterSeal® 754 IC

MasterSeal 754 Uygulamalarında Kullanılan İç Köşe Aksesuarı

TANIMI

MasterSeal® 754 IC, kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk esaslı FPO köşe aksesuarıdır.

KULLANIM YERLERİ

MasterSeal® 754 IC, **MasterSeal® 754** temel altı su yalıtımı uygulamalarında iç köşe detayı bulunan kritik yerlerde kullanılmaktadır.

AVANTAJLARI

- Köşe noktalarda uygulama kolaylığı sağlar.
- **MasterSeal® 754** FPO membran ile uyum içinde çalışır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

MasterSeal® 754 yatay uygulamalarında, öncelikle köşe noktalara **MasterSeal® 754 IC** yerleştirilir. İç köşe aksesuarının yerleştirilmesinin ardından üzerindeki folyo sökülür. Kendiliğinden yapışkanlı kısımlara **MasterSeal® 754** membran gelecek şekilde sistem imalatına başlanır.

SARFIYAT

Uygulama toplam tüketim miktarı projedeki şartlara göre değişiklik göstermektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tanım	Kendiliğinden yapışkanlı iç köşe aksesuarı	
Malzeme İçeriği	Membran: Flexible Polyolefin (FPO) Kaplama: Kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk Koruma: Serbest folyo	
Uygulama	MasterSeal 754 uygulamasının iç köşe detaylarında kullanılır.	
Renk	Gri	
Kenar Uzunluğu	150 mm	
Yükseklik	100 mm	
Toplam Kalınlık	1,3 mm	
Ağırlık	102 gr/adet (folyo ile birlikte)	
Sıcaklığa Karşı Direnç	-30°C/+60°C	
Fiziksel Özellikler	DIN	Değer
Açılma Basıncı: maks.	İç	>1,5 bar
Kimyasal Özellikler	Geniş yelpazede kimyasal sıvılara dayanıklıdır.	
DIN EN ISO 9001: 2008'e göre onaylıdır.		



We create chemistry

MasterSeal® 754 IC

MasterSeal 754 Uygulamalarında Kullanılan İç Köşe Aksesuarı

AMBALAJ

Kalınlık (mm)	1,3
Kenar Uzunluğu (mm)	150
Yükseklik (mm)	100

DEPOLAMA

MasterSeal® 754 IC orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarında, kuru koşullarda +5°C ve +30°C arasında doğru şekilde depolandığında raf ömrü 12 aydır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buzdan korunmalıdır. 30cm x 30cm x 20 cm ebatlarında kutuda 25 adet bulunmaktadır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıсындаır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 570 34 00
Fax: 0216 570 37 79
Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com
www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterSeal 754 IC Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 05/2016