






We create chemistry



MasterSeal® Traffic 2273 (Eski Adı Conideck® 2273)

Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Olmayan, Yüksek Aşınma Dayanımına Sahip, Estetik Görünüş Sağlayan, Ekonomik Otopark Kaplama Sistemi

		Tüketim ort.	
	Opsiyonel astar Boşluklu, emiciliği yüksek ve toprakla temastaki yüzeylerde	MasterTop® P 604 (veya P 617) şeffaf, iki bileşenli, epoksi esaslı astar	0,3-0,5 kg/m²
	Serpme Kumu °°	Ø0,3-0,8 mm kuru silis kumu	0,8-1,0 kg/m²
	Sıyırma Astarı	MasterTop® P 604 (veya P 617) 1/1 oranında Ø0,1 - 0,4 mm kuru silis kumu dolgusu ile	0,8-1,6 kg/m²*
	Serpme Kum	Ø0,3-0,8 mm veya Ø0,7-1,2 mm kuru silis kumu	5,0-6,0 kg/m²
	Son Kat	MasterTop® BC 372	0,6-0,9 kg/m²
	Sistemin toplam kalınlığı	~1,5-2,5 mm **	

Not: Tüketim yüzey pürüzlülüğü, sıcaklığı ve gözenekliliğine göre değişkenlik gösterebilir.

*Dolgu Kumu dahil tüketim miktarı

**Tüketim miktarı ve sistem kalınlığı ülke spekt ve standartlarına göre değişebilir.

°°Tekrar kaplama süresi aşıldığı zaman serpme kum işlemi uygulanır. (yağmur, hava soğukluğu vs.)

MasterSeal® P 617 kullanımı için lütfen **BASF**'ye danışınız.



We create chemistry



MasterSeal® Traffic 2273 (Eski Adı Conideck® 2273)

Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Olmayan, Yüksek Aşınma Dayanımına Sahip, Estetik Görünüş Sağlayan, Ekonomik Otopark Kaplama Sistemi

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıсындаır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasallar Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com

www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterSeal Traffic 2273 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 10/2015