



We create chemistry

MasterTop® TC 485 W

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Su Bazlı Zemin ve Duvar Boyası

TANIMI

MasterTop® TC 485 W, epoksi esaslı, 2 komponentli, solventsiz, renkli, düşük viskoziteli, yüksek mekanik aşınma dayanımına sahip, su ile seyreltilebilir, hijyenik, temizlenmesi kolay, su buharı geçirimli, uygulanması kolay boyadır.

KULLANIM YERLERİ

- Tekstil fabrikalarında,
- Depolarda,
- İmalat atölyelerinde,
- Otoparklarda,
- Tozuzmaz yüzey istenen beton ya da flap zeminlerde,
- Otellerde,
- Endüstriyel mutfaklarda*,
- Bira, şarap ve kuru üzüm tesislerinde*,
- Meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde*,
- Salça ve konserve endüstrisinde*,
- Et ve balık endüstrisinde* kullanılır.

*Sadece duvarlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- Uygulaması kolaydır.
- Nem toleranslıdır, ıslak beton yüzeylere uygulanabilir.
- Ekonomiktir.
- Kokusuzdur.
- Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.
- Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
- Organik solvent içermediğinden ve kokusuz olduğundan gıda üretiminde kullanılabilir.
- Uygulama kalınlığına bağlı olarak; alkaliilere, seyreltik asitlere, mineral yağlara, kaydırıcılara ve yakıtlara dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MasterTop® TC 485 W Bileşen A	Epoksi Sertleştirici	
MasterTop® TC 485 W Bileşen B	Epoksi Reçine	
Renk	Çeşitli RAL Renkleri	
Karışım Yoğunluğu	1,25 kg/lt	LX
Kopma Dayanımı (betondan kopma)	> 1,5 N/mm ²	
Viskozite	1200 mPa.s	
Tava Ömrü	40 dakika	
Tam Kürlenme/Kimyasal Dayanım	7 gün	
Tekrar kaplama/Trafiğe Açılma	Min. 8 saat- Maks. 2 gün	

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar süreleri uzatır.



We create chemistry

MasterTop® TC 485 W

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Su Bazlı Zemin ve Duvar Boyası

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Ürünün uygulanacağı beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede olmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm² olmalıdır. Zemin sıcaklığı minimum +8°C'de sabit kalmalı ve şebnem noktasının en az +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Tüm yüzeyler, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası blastrack veya rotatiger yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Yağlı yüzeyler tedarikçinin talimatları doğrultusunda kimyasal temizlik deterjanı ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır.

Karıştırma

MasterTop® TC 485 W, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15°C-+25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. **MasterTop® TC 485 W B** bileşeni pigment içerir. Homojen renk elde edinceye kadar B bileşeni, epoksi/poliüretan reçine karıştırma ucu takılmış 300-400 devir/dak.'lık mekanik karıştırıcı ile 3-4 dakika, içerisine hava sürüklenmeden iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra A bileşeninin tamamı B bileşeni içerisine boşaltılmalı ve A bileşeninin kabında malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. **MasterTop® TC 485 W A+B**

homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalıdır. A kabının kenarında ve tabanındaki malzeme iyice karıştırılmalıdır. İlk karıştırma kabındaki malzeme, temiz bir kabin içerisine alınarak bir süre dinlendirilmeli ve yaklaşık 1 dakika tekrar karıştırılmalıdır.

AKarışım Oranları

MasterTop® TC 485 W	Bileşen A	Bileşen B
Karışım Miktarı	10 kg	15 kg
Karışım Yoğunluğu	1,25 kg/lt	

Uygulama

Uygulama genellikle astar gerektirmez. Ancak yoğun zeminlerde aderansı arttırmak ya da bozuk zeminlerin tamiratında **MasterTop® P 677** kullanılabilir. **MasterTop® TC 485 W** karışımı kısa tüylü rulo ile hazırlanan zemine uygulanır. Çok yoğun zeminlerde **MasterTop® TC 485 W** en fazla %5 (ağırlıkça) oranında su ile seyreltilir.

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine, düzgünlüğüne bağlı olarak değişir. Az emici ve normal pürüzlü yüzeylerde kullanım amacına göre;

Tozumayan döşeme (2 kat, 0,3 mm)	400 gr/m ²
Tünel kaplaması (2 kat)	500 gr/m ²
Mineral yağ depoları (2 kat)	600 gr/m ²

10 kg. **MasterTop® TC 485 W** iki kat olarak yaklaşık 25 m² yüzey kaplar. Yüzey çok gözenekli ise sadece ilk kat için ağırlıkça %5-10 oranında su karıştırılması önerilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda veya ortam ve yüzey sıcaklığı +10°C'nin



We create chemistry

MasterTop® TC 485 W

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Su Bazlı Zemin ve Duvar Boyası

altında ya da +30°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.

- Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1-2 gün önceden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır.
- Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının artırılması sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için ambalajlar +20°C +25°C'de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.
- Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.
- Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalmır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir.
- **MasterTop® TC 485 W** kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vs katılmamalıdır.
- Karıştırma, epoksi/poliüretan karıştırma

ucu takılmış 300-400 devir/dak.'lık mekanik karıştırıcı ile yapılmalıdır.

- **EL İLE KARIŞTIRMA YAPILMAMALIDIR.**
- İlk karıştırma yapıldıktan sonra, karışım mutlaka temiz bir kaba alınmalı ve tekrar karıştırılmalıdır. Malzeme ilk karıştırma kabından dökülerek kullanıldığı takdirde, yüzeyde reaksiyona girmemiş serbest bileşenler sertleşmeden kalacaktır.
- Kullanılmış ambalajlar birbirinin içerisine geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı engellenmelidir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra solvent ile temizlenmelidir. **MasterTop TC 485 W** sertleştikten sonra yüzeyden ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

AMBALAJ

25 kg (A+B) setler halinde temin edilebilir.

Bileşen A: 10 kg teneke kutu

Bileşen B: 15 kg teneke kutu

ÖNEMLİ NOT

MasterTop® TC 485 W belirgin bir tava ömrü göstermez. A ve B komponenti karıştıktan sonra 1 saat içinde (20°C) kullanılmalı, bu zaman aşıldıktan sonra kullanılmamalıdır. **MasterTop® TC 485 W** zemine uygulandıktan sonra yaklaşık 24 saat suyla direkt temasından kaçınılmalıdır; aksi halde kürlenme zamanı uzayabilir ve renginde açılma meydana gelebilir.



We create chemistry

MasterTop® TC 485 W

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Su Bazlı Zemin ve Duvar Boyası

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemi ile sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Açılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya

hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 570 34 00

Fax: 0216 570 37 79

Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com

www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterTop TC 485 W Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi: 10/2015